


<b>Tipo</b>	<b>aditivo %</b>	<b>Color</b>	<b>Standard</b>
WP		Verde	ISO6848
WT10	0.90-1.20 ThO2	Amarillo	
WT20	1.80-2.20 ThO2	Rojo	
WT30	2.80-3.20 ThO2	Violeta	
WT40	3.80-4.20 ThO2	Naranja	
WZ8	0.70-0.90 ZrO2	Blanco	
WL10	0.90-1.20 LaO3	Negro	
Wce20	1.80-2.20 CeO2	Gris	
WL20	1.80-2.20 LaO3	Azul	

<b>Diametros</b>	<b>Tolerancias</b>	<b>Diametros</b>	<b>Tolerancias</b>	<b>Diametros</b>	<b>Tolerancias</b>	<b>Longitud</b>
0.5mm	±0.05	3.0mm	±0.1	6.0mm	±0.1	50.0mm
1.0mm	±0.05	3.2mm	±0.1	6.4mm	±0.1	75.0mm
1.6mm	±0.05	4.0mm	±0.1	8.0mm	±0.1	150.0mm
2.0mm	±0.05	4.8mm	±0.1	10.0mm	±0.1	175.0mm
2.4mm	±0.05	5.0mm	±0.1	12.0mm	±0.1	178.0mm

WP Electrodo Tungsteno Puro  
 WT10 1% Torio.  
 WT20 2% Torio.  
 WT30 3% Torio.  
 WT40 4% Torio.  
 WZ8 2% Cerio.  
 WL10 1% Lantanio  
 1.5% Lantanio  
 WL20 2.0% Lantanio.  
 0.8% Zirconio.  
 2% Itrio.



Tipo	aditivos	contenido	Otras Impurezas	Color
WP	--	--	<0.20%	Verde

Tipo	aditivos	contenido	Otras Impurezas	Color
WTh20	ThO2	1.80~2.20%	<0.20%	Rojo

Tipo	aditivos	contenido	Otras Impurezas	Color
WC20	CeO2	1.80~2.20%	<0.20%	Gris

Tipo	aditivos	contenido	Otras Impurezas	Color
WLa	LaO 3	1.80~2.20%	<0.20%	Azul

Tipo	aditivos	contenido	Otras Impurezas	Color
WZr8	ZrO <sub>2</sub>	0.70~0.90%	<0.20%	Blanco

Tipo	aditivos	contenido	Otras Impurezas	Color
WLa	LaO <sub>3</sub>	1.80~2.20%	<0.20%	Celeste

Tipo	aditivos	contenido	Otras Impurezas	Color
WLa	LaO <sub>3</sub>	1.80~2.20%	<0.20%	Amarillo